

**POLYWOOD Materialien**  
Polywood P 70 PP 10079

Eigenschaften	Beschreibung
Chemische Charakterisierung	Naturfaserverstärkter Polymer, mind. 70 % Holzfaser, Rest Polypropylen und Additive
Farbe	Gelb bis hell-braun, abhängig vom Naturfaserqualität, einfarbbar, große Farbpalette
Lieferform	Granulat, zylindrische Form, 4,5 x 5 bis 8 mm, Verpackung: Oktabins bis 1 Tonne, auf Anfrage Sackware
Lagerung	trocken lagern, nach Öffnung von Säcken/Oktabins sofort verarbeiten, andernfalls Trocknung, 4 Stunden 95-105 °C, Verarbeitungsrestfeuchte je nach Anwendung 0,05-0,3%
Anwendung	Spritzgießen. Anwendungsbeispiele: Automotive, Industrie, Bau, Haushaltsprodukte, schlagzähmodifiziert
Verarbeitungsempfehlung beim Spritzgießen	Anlagen- und werkzeugspezifisch, bitte anfragen!

**Mechanische Kennwerte**

	Einheiten	Wert	Norm
<b>Zugeigenschaften</b>			
Zugfestigkeit	$\sigma_M$ [N/mm <sup>2</sup> ]	23,8	ISO 527
Dehnung bei $\sigma_M$	$\epsilon_M$ [%]	4,4	ISO 527
Bruchdehnung	$\epsilon_B$ [%]	4,4	ISO 527
E-Modul	$E_t$ [N/mm <sup>2</sup> ]	3280	ISO 527
<b>Schlageigenschaften</b>			
Charpy-Schlagzähigkeit bei 23°C	$a_{CU}$ [kJ/m <sup>2</sup> ]	16,16	ISO 179/1eU
<b>Biegeeigenschaften</b>			
Biegefestigkeit	$\sigma_{fM}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	40,1	EN 178
E-Modul	$E_f$ [N/mm <sup>2</sup> ]	2740	EN 178
<b>Sonstige Eigenschaften</b>			
Dichte	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,2	ISO 1183
Wasseraufnahme bei Wasserlagerung 24 h	%	1,2	ISO 62
Wasseraufnahme bei Wasserlagerung 240 h	%	3,5	ISO 62


**Weitere Angaben auf Anfrage**

In diesem Datenausdruck sind Richtwerte angegeben. Diese Werte sind beeinflussbar durch Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Sie sind aufgrund der gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

## Mischvorschläge

POLYWOOD mit 70% NFC		
POLYWOOD	PP	Fasergehalt in %
3	1	52,5
2	1	46,7
1,5	1	42,0
1	1	35,0
1	1,5	28,0
1	2	23,3
1	2,5	20,0

### Temperaturprofil für reines Polywood PP (Faseranteil 50-70%)



- Material vortrocknen
  - mit PP-Matrix 105°C 4h
  - mit PE-Matrix 95°C 6h
- Maschine vorher mit PE (LDPE) spülen
- Temperaturprofil beachten!
- auf ausreichend Schließkraft achten
- 200°C nicht übersteigen
- Langsam plastifizieren
- Schnell einspritzen
- 0 oder wenig Nachdruck .
- Wenn Anguss abreist Nachdruck etwas erhöhen.
- Staudruck: 3,5 – 5 bar je nach Bauteil
- für 1. Test möglichst gebrauchtes Werkzeug nutzen
- bei komplexen Teilen die Form so hoch wie möglich füllen

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!